



LINHA ESSENCE®



FICHA TÉCNICA

CLICK

RÚSTICO, LISO E STONE

PREMIUM

Classificação de uso ISO 10874 EN 685			23	23	23
			31	31	31
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	4mm	2mm	3mm
	Tamanho da régua/ placa	EN 427 ISO 24342	200 x 1220mm	184 x 950mm 470 x 470mm	184 x 950mm
	Embalagem	EN 427 ISO 24342	10 réguas (2,44m ²)	28 réguas (4,89m ²) 24 placas (5,30m ²)	19 réguas (3,32m ²)
	Peso total	EN 430 ISO 23997	7,052kg/m ²	3,76kg/m ²	5,30kg/m ²
	Proteção superficial		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	< 0,1mm	< 0,1mm	< 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,13%	≤ 0,13%	≤ 0,13%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	Até 4dB	Até 10dB	Até 10dB
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Resistência química	EN 423	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22