

# Polysafe Ultima - Vinílico Homogêneo



101 - Aurora Gray - 4290



102 - Pearl Granite - 4330



103 - Mortar - 4360

<b>Espessura total</b>	2,5 mm
<b>Largura</b>	2 m
<b>Peso total</b>	3000 g/m <sup>2</sup>
<b>Aplicação</b>	Comercial Pesado - 34/43 EN 649/EN ISO 10581
<b>Reação ao fogo</b>	II-A
<b>Resistência antiderrapante</b>	AS/NZS 4586 (R11) - DIN 51130 (R11)
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 649 Grupo T
<b>Teste VOC</b>	FloorScore SCS - FC 02034
<b>Propensão eletrostática</b>	EN 1815 ≤ 2 kv
<b>Estanqueidade</b>	EN 13553 - ANEXO A
<b>Identação residual</b>	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
<b>* Produto importado da Inglaterra</b>	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO 9001:2008



Fabricante Certificada ISO 14001:2004



Selo de garantia de uso - Homogêneos



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Propensão eletrostática



Estanqueidade



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



VOC



Produto importado fabricado por Polyflor.



EN 13845



Identação Residual