


## Plain Bac

## Cores




797 - Calcite




798 - Argila




799 - Mina




774 - Cristal




775 - Quartz




776 - Onix




767 - Azure




789 - Basalto




770 - Turquesa



786 - Aquamarine



784 - Rubi



795 - Carvão

## Tabela técnica

|                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Construção                                                               | Agulhado estruturado                        |
| Tipo de fio/fibra                                                        | 100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)         |
| Peso do fio/fibra                                                        | 920 g/m <sup>2</sup>                        |
| Peso total                                                               | 1400 g/m <sup>2</sup> (± 10%)               |
| Altura total                                                             | 7.0 mm (± 10%)                              |
| Aplicação (EN 1307)                                                      | 33 - Comercial Pesado                       |
| Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)                     | ≥ 3,5 TARR severo                           |
| Dimensões                                                                | 50 cm X 50 cm (10 m <sup>2</sup> por caixa) |
| Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)                                | Índice 10 - sem manchamento                 |
| Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)                                       | FS ≤ 150 mm em 20 s                         |
| Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660                                | ≥ 5,0 KW/m <sup>2</sup>                     |
| Reação ao fogo - ASTM E-648                                              | ≥ 0,50 W/cm <sup>2</sup> (classe 1)         |
| Reação ao fogo - EN 13501-1                                              | CFL-S1                                      |
| Reação ao fogo -ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP                              | III-A                                       |
| Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575 | 30,2 db                                     |
| Absorção do som/reverberação                                             | 0,20 aw                                     |
| Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)                        | < 2,0 KV                                    |
| Controle Eletrostático                                                   | Permanente                                  |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                      |
| Ingredientes e Ciclo de vida | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos                     |
| Garantia de fabricação       | 05 anos - contra defeitos latentes de fabricação                                     |
| Local de Fabricação          | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001 |
| Armazenamento                | Empilhamento máximo: 6 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano             |



Fabricante certificado  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de  
fabricação - PP



Classificação de uso  
comercial pesado



Compromisso  
ambiental



Stainproof



Fabricado com  
orgulho no Brasil



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex  
do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil