

Guia de Instalação Manta Singular Vaporguard 150 X como barreira de vapor, para revestimentos de SPC em pisos térreos.

singular.floor

F I T A G U A R D

M A N T A
V A P O R G U A R D 1 5 0 X

Guia de Instalação Manta Vaporguard 150x como barreira de vapor, para revestimentos de SPC em pisos térreos.

O que é:

- **VaporGuard 150X** é uma manta com baixíssima permeabilidade, indicado para criar uma barreira de vapor sobre bases aprovadas em pisos térreos antes da instalação de revestimentos de SPC. **VaporGuard 150X** instalada em conjunto com **Fita Guard** forma um sistema rápido, limpo e extremamente eficaz no controle de umidade ascendente.

Bases Aprovadas:

- Revestimentos existentes em cerâmica, porcelanato e pedra natural;
- Concreto e contrapisos cimentícios;
- Pisos em resina, pisos industriais, granilite;
- Paviflex (colado com cola betuminosa).

Avaliação e preparação do substrato:

- O contrapiso deve estar limpo, sem caroços ou irregularidades excessivas
- As ondulações (desníveis) do contrapiso não devem ser maiores á 3 mm a cada 2m. Verifica a planicidade do contrapiso com uma régua ou nível laser e corrige utilizando uma argamassa adequada. Aguarde o tempo de secagem recomendado pelo fabricante da argamassa.
- Revestimentos existentes em cerâmica ou pedra natural devem estar bem aderidas sem partes soltas ou ocas. Caso haja azulejos soltos ou ocas, estes devem ser removidos, preenchidos com argamassas adequadas.
- Revestimentos existentes em cerâmica ou pedra natural com rejuntas maiores aos 3mm e/ou com desníveis superiores á tolerância máxima do revestimento e SPC (normalmente 3mm em 2m) 0 devem ser regularizados com argamassas recomendadas para preencher/nivelar o rejunte e corrigir os desníveis acima dos 3mm.

Guia de Instalação Manta Singular VaporGuard 150 X como barreira de vapor, para revestimentos de SPC em pisos térreos.



Instalação da manta:

- Certificar que a base esteja limpa e que qualquer reparo que tenha sido realizado esteja totalmente seco antes de prosseguir
 - Certificar que os batentes de portas/ molduras estejam pré-cortados na altura do revestimento -e que transições entre outros revestimentos e perfis piso parede estejam adequadamente preparados
 - Desenrola a manta VaporGuard 150X no ambiente e corta assegurando excesso de 10 cm em cada parede. Desdobra a manta e posiciona no ambiente, certificando que o piso esteja 100% coberto, e que haja excesso subindo nas paredes.
 - Em caso de portas, recorte a manta com leve excesso, e embute o excesso embaixo do batente/moldura.
- ➔ Nota: A Manta VaporGuard 150x tem 4m de largura. Os ambientes que possuem menos de 4m em uma direção – devem ser cobertos com uma só manta. Ambientes que possuem mais de 4m – pode ser coberto com duas mantas, seguindo as instruções de selagem das emendas com a Fita Guard.
- Emendas entre mantas **VaporGuard 150x** devem ser sobrepostas em pelo menos 20 cm. e seladas em 100% da sua extensão com a **Fita Guard**. Pressiona a Fita Guard com esfregão ou caminha sobre a pós a aplicação para garantir a boa aderência.
 - Uma vez que o VaporGuard 150X esteja 100% instalado com emendas seladas e excessos em todo o perímetro, segue com a instalação do revestimento seguindo estritamente as instruções do fabricante do revestimento.
 - Após terminar a instalação do revestimento de SPC, recorta e remova o excesso da manta VaporGuard150x em todo o perímetro com um estilete antes da instalação do Rodapé ou perfil de arremate.
*Nota: VaporGuard 150X é 100% reciclável. Retalhos e excessos podem ser descartados como Plástico Reciclável.

Documento revisado em julho de 2024.

Guia de Instalação Manta Singular Vaporguard 150 X como barreira de vapor, para revestimentos de SPC em pisos térreos.

singular.floor

MANTA

VAPORGUARD 150X

A solução prática e ágil para a barreira de vapor obrigatória. A revolução para instalação de Piso Vinílico SPC sobre contrapisos térreos (inclusive cerâmica/pedra existente).

Atende todos os requisitos para barramento de umidade para as marcas líderes do mercado (Tarkett, Belgotex, Duratex, etc).

EMBALAGEM VAPORGUARD 150X

Rolo Fechado: 4 M largura x 100 M comprimento

Fracionado: Comprimento mínimo de 1m /
Largura 4 m

MEDIDAS DO ROLO:

Peso: 60 kg

Altura aprox: 45 cm

Largura: aprox. 45 cm

Comprimento: aprox. 60cm



OBS: admitida a variação de +/- 2%.

A fabricação da Manta Vaporguard 150 X, da Singular Floor, descarta 0% de resíduos no meio ambiente, reforçando assim, nosso compromisso com a sustentabilidade.

Guia de Instalação Manta Singular Vaporguard 150 X como barreira de vapor, para revestimentos de SPC em pisos térreos.

singular.floor

F I T A G U A R D

COMPOSIÇÃO/MATÉRIA PRIMA:

- Filme BOPP
- Adesivo à base de Borracha.

MEDIDA:

- Largura: 48 MM
- Metragem do rolo: 100 M

COR:

- Transparente com impressão Singular Guard no filme.

| ESPECIFICAÇÃO | Valor mínimo | Valor máximo |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Gramatura do filme | 21 g/m ² | 22 g/m ² |
| Gramatura do adesivo | 18 g/m ² | 20 g/m ² |
| Gramatura total | 41 g/m ² | 45 g/m ² |
| Adesão (Peel) | Min. 450 g/pol | |
| Loop Tack | Min. 600 g/pol ² | |
| Largura da Fita | 47 mm | 49 mm |

VALIDADE:

- 02 ANOS a partir da data de fabricação indicada na embalagem